



Fiche technique

8136

## Diluant Keido®

---

---

usage : intérieur

phase : aqueuse

---

---

- Utilisation :** Permet de diluer la peinture d'accroche minérale Keido (maximum 10%).
- Diluant pour les pigments en poudre Galtane afin de pigmenter la peinture d'accroche minérale Keido. 70 à 100ml de Diluant Keido pour 80g de pigment.
- S'utilise comme fixatif en couche de fond dilué avec de l'eau (50% eau - 50% Diluant Keido), sur les surfaces au très fort pouvoir absorbant tel que : plafonnage, enduit de chaux, béton poreux ; sur les surfaces friables et sur les fonds légèrement crayeux. Attendre env. 3 heures avant de passer à l'opération suivante.
- Composition :** Silicates de soude, eau
- Outils :** Brosse
- Rendement :** Comme Fixatif (1L diluant Keido + 1L d'eau) : 10 à 20 m<sup>2</sup> par couche ; tout dépend du type de support.
- Nettoyage des outils :** A l'eau immédiatement après utilisation
- Précautions et stockage :** Stocker à l'abri du gel et fermer hermétiquement, le Diluant Keido se conserve 6 mois min. Ne pas jeter les restes de produits dans les eaux résiduelles. Les produits restants séchés peuvent être éliminés avec les déchets domestiques.
- Protéger les yeux et la peau (lunettes et gants de protection) lors de l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver abondamment à l'eau et le cas échéant (yeux) consulter un médecin. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre des éclaboussures de produit. Le cas échéant éliminer immédiatement les éclaboussures avec de l'eau (danger de taches irréversibles !). Faire attention à d'éventuelles réactions allergiques aux substances naturelles.
- Garder hors de la portée des enfants !**

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester à la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

---

Actina Sprl

Chemin de l'Ermitte,69  
B-1420 Braine l'Alleud  
Belgique

Tél. 02 384 98 15  
Fax 02 384 12 92  
info@galtane.com

sept.-07