

WELKE VERF KIEZEN?

Muurverf	Type afwerking mat		Technische kenmerken										Ecologische kenmerken			Geur	Gebruik in de voedingssector	Gebruiksklaar
	Buiten	Binnen	Materiële effecten (zandkorrel)	Kleureffecten	Gelijkmatig	Vochtige muren	Bestendigheid (volgens EN13300) tegen vochtige wrijving	Dekking	Aantal lagen	Witheid	μ-waarde (m)	M ² /Liter/laag	% natuurlijke ingrediënten	Bewaarmiddel	Soort verpakking			
Leemverf	-	+	+	++	-	-	-	++	1 > 2	++	0,01	7	>99%	-	Pa	-	-	-
Caseïne	-	+	-	+	+	-	-	++	2	+	0,01	7	>99%	-	Pa	+	-	-
Kalkverf	+	+	-	+++	-	+++	-	++	2	+++	0,01	6,5	>99%	-	PI	-	+++	+
EOS II	-	+	-	+	+	-	2	2	2	++	0,14	9	98%	+	PI	+	+	+
Prime Syl 12	-	+	-	-	++	++	2	2	2	++++	0,14	8	95%	-	PI	-	+++	+
Syl In	-	+	-	-	++	++	2	1	1 > 2	+++	0,06	9	95%	-	PI	-	+++	+
Syl Out	+++	-	-	-	++	++	-	++	2	+++	0,01	7	95%	-	PI	+	-	+
Archikal 900	-	+	-	+++	-	-	-	++	1	++	-	-	>99%	-	Pa	-	+++	-



Pa = Papier PI = Plastic

Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op galtane.com of contact met ons op te nemen.