



Technische fiche

5030

Kverko parketolie

gebruik: binnen

vorm: olieachtig

Gebruik: De *Kverko* parketolie is een natuurlijke olie voor parketvloeren die bijzonder geschikt is voor eiken- en kastankehout, zelfs voor olm of 'karamel'bamboe. Het product wordt gebruikt voor de bescherming en afwerking van houtoppervlakken binnenshuis (vloeren, parketvloeren, trappen, meubilair...). Eenvoudig aan te brengen, waterafstotend (indien het hout goed met olie doordrenkt is), mat- of satijnglans, makkelijk in onderhoud en renovatie.

Opmerking: op sommige soorten hout (Oost-Europese eik, Amerikaanse eik, rood en donker hout ...) zult u het beoogde resultaat niet bereiken met de *Kverko* parketolie. Het hout kan aanzienlijk donkerder worden.

Eigenschappen: De *Kverko* parketolie werd speciaal ontworpen om de natuurlijke kleur van eiken- en kastankehout op te frissen. Het hout gaat er helder, aangenaam en natuurlijk uitzien. De olie doet de nerven van het hout beter uitkomen en dringt volledig in het hout. Het product is ook antistatisch en heeft een aangename geur.

Samenstelling: Sojaolie, bereide plantaardige olie, kaolien, kiezelzuur, bentoniet, minerale pigmenten (conform de norm EN71/3 inzake Veiligheid van speelgoed), loodvrije siccatieven (mangaan), isoalifaten zonder aromatische stoffen.
VOS-gehalte: < 399g/l. Beitsen: Cat A/e Grenswaarde EU: 400g/l

Uitstoot : Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.



* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "A+" noch de samenstelling, noch de *natuurlijkheid* van een product.

Gereedschap: Witte "handpads", spalter, vod

Vorbereiding: De ondergrond moet absorberend zijn, droog (<12% vochtigheid), schoon, zonder stof noch vet en zonder dat er een scheikundige behandeling werd aangebracht. Verwijder de oude lagen en resten was, vernis... die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Het oppervlak zorgvuldig afschuren en met een korrel van maximaal 100 afwerken. De afwerking met *Kverko* parketolie op hout – natuurlijke niet homogene stoffen – kan het uitzicht van dit oppervlak aanzienlijk wijzigen. Daarom vragen wij u om het product eerst uit te proberen op een los stuk hout voor u op grote oppervlakken begint te werken. De vloerverwarming 12 uur voor het aanbrengen uitschakelen.

Gebruiksaanwijzing: **Zeer goed schudden** voor gebruik en tijdens het aanbrengen enkele keren goed mengen.

Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 15°C.

Bij warme temperaturen wordt het product sneller opgenomen. We raden u daarom aan niet te lang te wachten om het teveel aan product te verwijderen.

Ofwel :

1) Met een vod twee dunne lagen aanbrengen met een tussentijd van 24 uur zonder sporen achter te laten, net zoals u vloeibare was zou aanbrengen. Indien het oppervlak na de eerste laag niet oneffen is, moet u het niet gladmaken.

Ofwel :

2) Met een spalter twee dunne lagen uitsmeren met een tussentijd van 24 uur waarbij u slechts enkele stukken tegelijk behandelt. Het oppervlak onmiddellijk egaliseren met een vod zonder sporen achter te laten, net zoals u vloeibare was zou aanbrengen. Zo krijgt u een homogeen oppervlak zonder borstelstreken. Indien het oppervlak na de eerste laag niet oneffen is, moet u het niet gladmaken.

Ofwel:

3) Met een witte handpad (met de hand of een machine) twee dunne lagen aanbrengen met een tussentijd van 24 uur zonder sporen achter te laten, net zoals u vloeibare was zou aanbrengen. Indien het oppervlak na de eerste laag niet oneffen is, moet u het niet polijsten. Gebruik een vod om een eventueel teveel aan product te verwijderen en dus een homogeen oppervlak te bekomen.

Wanneer u te veel van het product gebruikt, ontstaan er glanzende vlekken die maar moeilijk opdrogen. Om deze te verwijderen, laat u ze volledig opdrogen en schuurt u ze af met een korrel van 80 tot 100 of met een schuursponsje (Siavlies: synthetische vezels voor het gladschuren en het mat maken van houtoppervlakken, type medium, kleur bordeaux, soms groen).

Laat de vodden altijd plat drogen.

Het aanbrengen van olie is een impregnatietechniek, we vormen geen laag!

Vermijd contact met water gedurende de eerste 7 dagen na de toepassing.
Dek het oppervlak niet af met plastic tijdens de droogtijd, dit kan eventueel wel met golfkartonplaten (met de golfjes tegen de grond).

Droogtijd:	Overschilderbaar na 24u op 20°C en bij een gemiddelde luchtvochtigheid van 60%. Zorg voor een toevoer van frisse lucht tijdens en na het werk. De droogtijd hangt immers af van de hoeveelheid zuurstof. Zorg ervoor dat de temperatuur op 20°C blijft. Het droogproces kan bij houtsoorten die antioxidanten bevatten sterke vertraging oplopen.
Rendement:	25m ² /liter +/- 20% of 40ml/m ² +/- 20% volgens de porositeit van de ondergrond.
Reiniging gereedschap:	Met GALTANE "Plantaardig oplosmiddel" (ref. 2060)
Onderhoud:	Stofzuigen, de vloer met GALTANE "Allesreiniger" reinigen en met "Carnauba" beschermen. Bij vlekken, een schuur sponsje (Siavlies: synthetische vezels voor het gladschuren en het mat maken van houtoppervlakken) doordrenken met <i>Kverko</i> parketolie, op de vlek wrijven en er nogmaals over wrijven met een zachte vod.
Voorzorgen en opslag:	<u>Laat vodd en werkkleren die in olie gedrenkt zijn, plat en in frisse lucht drogen wegens het risico op zelfontbranding.</u> Koel, vorstvrij en donker bewaren. Wees waakzaam voor eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche

Actina bvba

Chemin de l'Ermitte, 69
B-1420 Eigenbrakel
België

Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

mrt-13