



Fiche technique

8145

Fixatif

usage : intérieur - extérieur

phase : poudreuse

Utilisation :

Couche de fond transparente, qui se dilue à l'eau, utilisable à l'extérieur avant la peinture à la Chaux (réf. 8888) et à l'intérieur avant l'application de la peinture à la Chaux (réf.8888), peinture à l'Argile (réf.8180), peinture à la Caséine (réf.8150), l'enduit à la chaux Archikal 900 (réf.8309) et sur l'enduit de lissage à la Chaux (réf.8320).

NE s'applique PAS avant une peinture aux silicates (Syl In, Prime Syl 12, Syl Out).

Diminue et régularise les degrés d'absorption des fonds homogènes très **absorbants**. Renforce les supports légèrement friables (il convient ici de faire un essai au préalable). Application sur supports non traités comme les enduits à la chaux, au plâtre, au ciment, à l'argile, les plaques de plâtre (recouvert d'enduit sur toute la surface), plâtre et cellulose, ainsi que les pierres calcaires, en grès, le béton. Ne convient pas aux supports lisses, non absorbants, ou humides en permanence. Peut s'utiliser dans des pièces humides, à condition qu'il existe une bonne aération. Le Fixatif n'est pas un primaire opacifiant. Il ne s'utilise pas comme primaire sur les plaques de plâtres.

A l'intérieur, il s'utilisera aussi sur des anciennes peintures à la chaux poreuses.

Fixe les surfaces poudreuses qui farinent.

Solution très économique.

Propriétés :

Poudre à mélanger à l'eau. Le fixatif à la caséine est facile à utiliser, son rendement est excellent, il pénètre bien dans le support. Il est incolore, laisse respirer le support, aucun conservateur n'entre dans sa composition.

Composition :

Caséine, soude. Ne contient pas de conservateurs (MIT/BIT).

Emissions :

Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9



* informations représentatives des émissions dans l'air des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note importante : d'une manière générale, l'émission dans l'air, ne fût-ce qu'avec la mention « A+ », ne certifie en rien la composition ni la *naturalité* d'un produit.

- Préparation :** Dès que vous prendrez possession du produit, nous considérons que vous aurez les compétences nécessaires à l'application dudit produit.
- Selon la variété des supports avant application, vous êtes invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.
- Le support doit être non traité, dépoussiéré, sec, propre, dégraissé et **absorbant**.
- Eliminer les anciennes peintures en mauvais état, les restes de colle à papier peint.
 - Nettoyer et dégraisser les enduits non traités.
- Mise en œuvre :** Pour mélanger le fixatif à la caséine, utiliser de préférence un seau de 10L et un mélangeur. Verser peu à peu le sachet de 250 g de poudre, en remuant constamment, dans 3 litres d'eau froide. Eviter de laisser des grumeaux. Après 30 minutes environ, mélanger à nouveau et rajouter 5 litres d'eau. Appliquer en couche régulière, en saturant le support. L'application doit se faire avec une brosse à façade du bas vers le haut, pour éviter les coulures. Le rouleau ou le pistolet ne conviennent pas. Les surplus (les parties humides qui brillent) sont à essuyer avec un chiffon. Travailler à une température minimale de 8 °C. Le produit préparé doit être utilisé le jour même. La caséine a une odeur typique pendant l'application et qui disparaît après séchage complet.
- Séchage :** Sec après 8 heures à 20 °C.
- Rendement :** Suivant le degré d'absorption du support, 250 g de poudre peuvent couvrir 50 m².
- Nettoyage des outils :** A l'eau et au savon.
- Précautions et stockage :** A l'état sec, ils peuvent être mis à la poubelle ou au compost. Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie. Les peintures se gardent aussi hors de portée des enfants.

Document révisé en tenant compte des exigences de la directive (UE) 2024/825 « EmpCo ».

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils, basés sur une longue expérience, sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Selon la variété des supports avant application, l'utilisateur est invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.