



Fiche technique

8320

Enduit de lissage à la chaux

usage : intérieur

phase : poudre

Utilisation :

L'enduit de lissage est un enduit minéral pour le lissage et le rebouchage à adhérence améliorée à base de chaux. Il est facile à appliquer et destiné aux travaux intérieurs. S'utilise pour les réparations peu épaisses et pour le lissage intégral des plaques de plâtres après réalisation des joints avec l'enduit et la technique recommandés par le fabricant des plaques. Il convient aussi sur toutes surfaces cohérentes et légèrement absorbantes comme les enduits de chaux, les enduits de plâtre, les surfaces murales rugueuses, le béton, la terre cuite...

Peut être poncé déjà après trois heures. Epaisseur d'application : 1 à 2 mm.

Pour une application sur peintures à base de dispersion de résine synthétique, réaliser un essai. Ne pas utiliser sur le bois, les matériaux à base de fibres de bois et les peintures à base de dispersion de résine végétale. **Ne convient pas pour remplir les joints des plaques de plâtre.**

Propriétés :

Perméable à la vapeur d'eau, Tous les ingrédients sont exempts de conservateurs et de liants synthétiques.

Finition :

L'enduit de lissage minéral peut être recouvert de :

- Peintures à la Chaux
- Peinture à l'Argile
- Peinture à la Caséine
- Peinture au silicate Prime Syl 12
- Peinture au silicate Syl In

Composition :

Poudre de marbre, chaux aérienne, cellulose, méthylcellulose, kaolin, sans conservateur.

Emissions :

Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9



* informations représentatives des émissions dans l'air des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note importante : d'une manière générale, l'émission dans l'air, ne fût-ce qu'avec la mention « A+ », ne certifie en rien la composition ni la *naturalité* d'un produit.

Préparation du support :	Dès que vous prendrez possession du produit, nous considérons que vous aurez les compétences nécessaires à l'application dudit produit. Selon la variété des supports avant application, vous êtes invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Les surfaces doivent être saines : poreuses, homogènes, propres, sèches (< 2 % d'humidité), solides, non grasses et chimiquement neutres. Bien nettoyer les anciennes peintures (dispersion), enlever les peintures écaillées, enlever les restes d'huile de coffrage sur le béton, éliminer les parties friables et les anciennes colles. Les surfaces recouvertes de moisissures doivent être nettoyées. Eliminer soigneusement les résidus de colle à tapisser. Voir fiche technique : Comment enlever les résidus de colle à tapisser ? Dépoussiérer soigneusement les surfaces. Les fonds farineux doivent être traités au préalable avec le <i>fixatif</i> (réf. 8145) Les joints des plaques de plâtre seront réalisés dans les règles de l'art avec l'enduit recommandé par le fabricant de plaques. Traitez les surfaces colorées qui peuvent réapparaître par capillarité avec une couche d'Isolan (réf. 8234). Les taches tenaces (graisse, nicotine, suie, humidité sèche, excréments d'insectes...) seront aussi couvertes avec l'Isolan. Retirer les éléments qui n'adhèrent pas (maçonnerie). Les trous de chevilles doivent être bouchés au préalable et rechargés après quelques heures.
Préparation de l'enduit :	Verser 1 kg d'enduit de lissage dans 450 à 500 ml d'eau propre et froide. Mélanger avec un agitateur puissant. Laisser gonfler au moins 15 minutes et agiter une nouvelle fois avant l'emploi. Si nécessaire, la quantité d'eau peut être ajustée. Afin d'obtenir une bonne consistance, le mélange doit être fait sur place, juste avant la mise en œuvre.
Mise en œuvre :	Température minimale de mise en œuvre : 8 °C. Appliquer au couteau à enduire.
Séchage :	Peut être recouvert après au moins 24 heures par mm d'épaisseur appliquée.
Rendement :	1 kg de poudre par m² et par mm d'épaisseur appliquée, sur un fond lisse. Les données précises de consommation doivent être déterminées sur le site.
Nettoyage des outils :	Nettoyage à l'eau immédiatement, après le travail.
Stockage :	La poudre peut être stockée au moins deux ans dans un endroit sec et à l'abri du gel.
Elimination des résidus de produit :	Les résidus de produit ne doivent pas être jetés dans les eaux usées, mais, après séchage, doivent être jetés avec les déchets ménagers. Les emballages soigneusement vidés peuvent être recyclés.
Pictogramme de danger :	Irritation cutanée Irritation oculaire Xi, irritant

Contient : Hydroxyde de calcium

Mention de danger : H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans des installations de combustion industrielles.

Précautions d'usage et conservation :

L'enduit de lissage à base de chaux est irritant : protéger les mains et les yeux (gants et lunettes, crème grasse). En cas d'éclaboussures, nettoyer aussitôt à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau, et consulter un médecin en cas de problème. Après le travail, se laver les mains avec du citron. Son acidité compense l'alcalinité agressive de la chaux. Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Veiller aux allergies éventuelles. Les autres produits se gardent aussi hors de portée des enfants.

Document révisé en tenant compte des exigences de la directive (UE) 2024/825 « EmpCo ».

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Selon la variété des supports avant application, l'utilisateur est invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

