



Fiche technique

6200

Anti-rouille

usage : intérieur - extérieur

phase : aqueuse

Utilisation : Protection des métaux ferreux contre la corrosion due aux actions atmosphériques de l'eau et de l'air, avant l'application d'une laque à l'huile végétale Galtane.

Propriétés : L'Anti-rouille Galtane est un primaire de couleur bordeaux, testé selon la norme DIN EN ISO 12944-6 grade : C2. Facile à mettre en œuvre. Il est à considérer comme anti-rouille préventif et n'est pas un anti-rouille curatif.

Composition : > 10% Eau, huiles naturelles cuites ; 1-10% huile de lin, pigments, kaolin ; ≤ 1% siccatif sans plomb (manganèse), ammoniacale. Ne contient ni oxyde de zinc, ni plomb, ni acide phosphorique.

Teneur en VOC : < 2g/litre. Vernis : Cat A/f Valeur limite EU : 130g/l

Emissions : Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9



* informations représentatives des émissions dans l'air des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note importante : d'une manière générale, l'émission dans l'air, ne fût-ce qu'avec la mention « A+ », ne certifie en rien la composition ni la *naturalité* d'un produit.

Outils : Brosse, rouleau, pistolet.

Préparation : Dès que vous prendrez possession du produit, nous considérons que vous aurez les compétences nécessaires à l'application dudit produit.

Selon la variété des supports avant application, vous êtes invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.

Le support doit être sec, propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter. Éliminer les anciennes couches de peintures, éliminer soigneusement TOUTES les anciennes traces de rouilles par ponçages, brossage ou sablage. Le

cas échéant, les traces de rouille réapparaîtront. Egaliser ensuite par ponçage. Nous vous invitons à toujours faire un essai préalable sur une petite surface avant d'entamer le travail sur de grandes surfaces.

Mise en œuvre : Bien agiter avant l'application. Ne pas travailler sous 15°C.

Appliquer à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation en deux couches fines et régulières, en évitant les surplus.

Dès séchage complet de l'anti-rouille, appliquer sans délai la laque à l'huile végétale Galtane.

Séchage : Au moins 24 heures entre les couches à 20°C et à 60% d'humidité relative. Des conditions atmosphériques humides et fraîches peuvent retarder le processus de séchage.

Rendement : De 10 à 20 m² / litre

Nettoyage des outils : Utiliser le *Solvant végétal* Galtane (réf. 2060) et le *Nettoie tout* Galtane (réf. 2010)

Précautions d'usage et conservation : Faire sécher à plat et à l'air frais les chiffons et vêtements de travail, ainsi que les poussières du sac des ponceuses imprégnées d'huile : risque d'auto-combustion. Conserver au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Conserver les peintures hors de portée des enfants. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie.

Document révisé en tenant compte des exigences de la directive (UE) 2024/825 « EmpCo ».

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils, basés sur une longue expérience, sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Selon la variété des supports avant application, l'utilisateur est invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.